



4180 primer



Anvendes for at sikre vedhæftning, binding og porelukning mellem underlag og efterfølgende lag såsom spartel- og støbelag, vandtætning og fliseklæb.

- Sikrer god vedhæftningsevne
- Indendørs og udendørs
- Anvendes i våde og tørre rum
- Lave emissioner

Flydende polymerbaseret væske tilsat gul sporfarve. Anvendes som primer i fortyndet stand på alle sugende underlag i tørre og våde rum samt i ufortyndet stand på træbaserede underlag i tørre rum.

4180 primer leveres i 1,5 kg flasker, 5 kg spande og 20 kg dunke.



Bygningsdel

- ✓ Væg
- ✓ Gulv
- ✓ Svømmebassiner
- ✓ Vådrum
- ✓ Bygningsdele generelt
- ✓ Balkon
- ✓ Terrasse
- ✓ Indendørs
- ✓ Udendørs

Underlag

- ✓ Betongulv
- ✓ Pudslag
- ✓ Betonelement
- ✓ Trægulv
- ✓ Letbetonelementer
- ✓ Letbetonblokke
- ✓ Pudset murværk
- ✓ Gipspuds/-spartel
- ✓ Cementgulvspartel
- ✓ Gipsplader

Produktbeskrivelse

Polymerbaseret finmolekylær primer tilsat gult farvestof.

Tekniske data

Densitet:	1,05 kg/l
Tørretid v/18°C	1-2 timer
Anbefalet arbejdstemperatur:	10-18°C
Forbrug:	
Fortyndet	0,08-0,1 l/m ²
Ufortyndet	0,1-0,2 l/m ²
Sugende underlag fortyndes:	1:3
Mindres sugende fortyndes:	1:2

Anvendelsesområde

Polymer baseret primer til forbehandling af underlag inden montering af vådrumsmembran, fliseklæb eller udlægning af gulvspartelmasse. Anvendes til at sikre vedhæftning mellem underlaget og efterfølgende lag såsom spartellag, støbe lag, vandtætningslag og klæbemiddel til keramiske fliser.

Underlagstyper

Beton, puds og lignende mineralsk bundne underlag samt træpladeunderlag og gipsplader.

Kan også anvendes på andre underlag - indhent nærmere instruktion hos mira byggeprodukter.

Forbehandling af underlag

Underlaget skal være fast og frit for løse partikler. Huller, sprækker og lignende skal repareres med vandfast mørtel/spartelmasse. Underlaget skal være frit for støv, smuds, olie, fedt, maling, limrester mm.

Udførelse

Primning foretages når underlaget er klargjort og så tørt, at primeren kan få vedhæftning til underlaget. Sugende underlag, såsom beton, letbeton, puds eller teglsten primes med 4180 primer fortyndet med vand i forholdet 1 del primer til 3 dele vand(1:3), som arbejdes godt ind i underlaget med en børste. Meget absorberende underlag skal muligvis grundes to gange, 1:5+1:3. På mindre sugende underlag i forholdet 1 del primer til 2 dele vand. På tætte og vanskelig hæftende underlag såsom malede flader, keramiske fliser o. lign. forbehandles med 4140 contact primer. Mekanisk rengøring før grundning kan være nødvendig. I tilfælde af usikkerhed bør der udføres test for at sikre tilstrækkelig vedhæftning. Træunderlag primes med koncentreret 4180 primer.

Arbejdshygiejniske forhold

Produktet er ikke mærkningspligtigt.

Regler for arbejdshygiejne skal overholdes.

Der henvises i øvrigt til sikkerhedsdatablad.

Emballage

1,5 kg plastflaske, 5 kg spand og 20 kg dunk.

Lagring og transport

Opbevares og transporteres frostfrit, tørt og ikke i direkte sollys. Produktet opfylder de tekniske specifikationer i mindst 24 måneder fra produktionsdato i ubrudt emballage.

Salg

mira produkterne sælges gennem byggemarkeder og fliseforretninger overalt i landet.

Dette produktblad indeholder generelle instruktioner. Brugen af produktet finder sted under en række forskellige forhold og betingelser. mira byggprodukter a/s er ikke ansvarlig for opbevaring, brug i design, forarbejdning eller udførelse, synergier med andre produkter, medmindre det specifikt er beskrevet i dokumenter fra mira byggprodukter a/s, brugen er betinget af lokale forhold eller andre eksterne faktorer. mira byggprodukter a/s er heller ikke ansvarlig i tilfælde, hvor ovenstående oplysninger er blevet fejlførtolket eller fraveget af brugeren.

Find information om mira spartel- og støbemasser, vandtætning, fliseopsætning og fugning på www.mira.eu.com