

# UNIPLAN 550 ZERO

Pumpbar, hurtigtørkende, fiberforsterket, sementbasert, selvutjevne avrettingsmasse for tykke sjikt fra 10 til 100 mm



## FORDELER OG EGENSKAPER

- Tykkelse fra 10 til 100 mm.
- Egnert for håndlegging eller pumping.
- Gode selvutjevne egenskaper.
- Hurtigtørkende, klar til å belegges etter 1 - 10 døgn; opp til 30 mm 1 døgn, opp til 50 mm 3 døgn, opp til 80 mm 7 døgn, opp til 100 mm 10 døgn.
- Fiberforsterket.
- Egnert for tykkere sjikt.
- Egnert for flytende gulv (minimum sjikthykkelse 30 mm).
- Egnert for varmegulv.
- Egnert for flytsparkling og fallbygging.
- Gode heftegenskaper til underlaget.
- God trykk- og bøyestrekfasthet.
- Egnert for flytende parkett og laminat, fliser og naturstein.
- EMICODE ECT Plus (svært lave emisjoner).
- EPD-verifisert.

## PRODUKT MED FULL KLIMAKOMPENSASJON

**Uniplan 550 Zero** er en del av produkt-serien; *CO<sub>2</sub> Fully Offset*, som innebærer full klimakompensasjon av CO<sub>2</sub>-utslipp målt gjennom hele livssyklusen. Produktene i denne Zero-linjen har i 2026 blitt verifisert og sertifisert med EPD-er ved bruk av Life Cycle Assessment (LCA)-metodikk, og utslipp er blitt utlignet gjennom anskaffelse av sertifiserte karbonkreditter til støtte av prosjekter for vern av skog. En forpliktelse til planeten, mennesker og biologisk mangfold. For mer informasjon om hvordan utslipp beregnes og om klimareduksjonsprosjekter finansiert gjennom sertifiserte karbonkreditter, besøk nettsiden [zero.mapei.com](https://zero.mapei.com).

## KLASSIFISERING I HENHOLD TIL EN 13813

**Uniplan 550 Zero** er en selvutjevne avrettingsmasse, som beskrevet i dette databladet, er klassifisert i henhold til CT-C30-F5- $A_{FL}$  i samsvar med norm EN 13813 "Støpte gulvbelegg eller avrettingslag, og materialer - Materialer - Egenskaper og krav".

## BRUKSOMRÅDE

**Uniplan 550 Zero** er beregnet for innendørs bruk til avretting av nye eller eksisterende underlag i sjikttykkelser fra 10 til 100 mm i boliger, kontorer, næringsbygg og offentlige lokaler, og kan brukes både med mekanisk vedheft til underlaget og flytende konstruksjoner (med en sjikttykkelse på minst 30 mm).

**Uniplan 550 Zero** er egnet for varmegulv, og kan benyttes til innstøping av elektrisk gulvarme eller vannbåren varme i tørre og våte rom.

**Uniplan 550 Zero** er ikke beregnet som eget slitesjikt og må belegges med egnet belegg, så snart forholdene tilsier det.

**Uniplan 550 Zero** er egnet som undergulv for flytende parkett og laminat, fliser og naturstein, samt limt multilagsparkett.

### Eksempler på bruk

- Avretting av sementbaserte avrettingsmasser eller påstøp.
- Avretting av eksisterende betong, hulldekker, lettbetong og Leca byggeplank.
- Avretting av eksisterende terrazzo, keramikk og naturstein.
- Avretting av anhydrittunderlag.
- Avretting og innstøping av gulvvarmesystemer.
- Avretting av flytende konstruksjoner og trinnlydsystemer.
- Avretting av nye og eksisterende treunderlag; tregulv, krysslaminert tre (massivtre), gulvplanker, parkett, gulvsponplater og kryssfinerplater.
- Avretting av gulvgipsplater.

## TEKNISKE EGENSKAPER

**Uniplan 550 Zero** er et grått pulver bestående av spesielle bindemidler med rask avbinding og hydratisering, med spesialgradert sand, polymerer og spesielle tilsetningsstoffer som er utviklet i MAPEI's egne FoU-laboratorier.

Blandet med vann blir **Uniplan 550 Zero** en selvutjevne avrettingsmasse med god flyteevne som er lett å legge ut og har gode heftegenskaper til underlaget.

## ANBEFALINGER

- Ikke tilsett mer vann til en blanding som allerede har begynt å sette seg.
- Ikke tilsett kalk, sement, gips eller andre bindemidler til blandingen.
- Ikke bruk **Uniplan 550 Zero** til avrettingsarbeid utendørs.
- Ikke bruk **Uniplan 550 Zero** på underlag som er utsatt for kontinuerlig kapillærstigende fuktighet (kontakt MAPEI Teknisk avdeling).
- Ikke bruk **Uniplan 550 Zero** på støvete eller smuldrende overflater, eller på overflater med olje- eller fettflekker.
- Ikke bruk **Uniplan 550 Zero** ved temperaturer under +10°C.
- Ikke bruk **Uniplan 550 Zero** på tekstiler eller på andre deformerbare underlag som asfalt (kontakt MAPEI Teknisk avdeling).
- For vedheft til metallunderlag, kontakt MAPEI Teknisk avdeling.

- Ikke bruk **Uniplan 550 Zero** som et ferdig slitesjikt.
- For legging av gulvbelegg og tekstilbelegg på **Uniplan 550 Zero** kontakt MAPEI Teknisk avdeling.
- **Uniplan 550 Zero** må belegges med et egnet belegg så snart forholdene tilsier det. For krav til uttørking av underlag og **Uniplan 550 Zero** før legging av belegg, se gjeldende krav i henhold til lokale standarder.
- Den ferdige, herdede overflaten må behandles i henhold til beleggleverandørens anbefalinger.
- Ikke påfør et ekstra sjikt **Uniplan 550 Zero** når det forrige er helt tørt; i dette tilfellet, før påføring av ytterligere avrettingsjikt, primes overflaten først med en egnet primer, for eksempel **Primer Eco** (utspedd 1:3 med vann), **Primer G** (utspedd 1:1 med vann) eller **Eco Prim T Plus** (utspedd opp til 1:4 med vann). Vent minst 24 timer (ved +23°C og 50 % RF) og forsikre deg om at overflaten er tørr nok til å absorbere primeren.
- Ikke utsett overflaten for trekk eller direkte sollys før, under og 1 til 3 dager etter påføring.
- Ikke bruk avfuktere før, under og 3 dager etter påføring.
- Ikke bruk gassfyring før, under og etter påføring.
- Ikke slå på elektrisk gulvvarme tre dager før til én til to uker etter påføring av avrettingsmassen (ved flislegging, kan elektrisk gulvvarme normalt slås på først 28 dager etter fuging). Vannbåren gulvvarme kan være påslått med omgivende temperatur ved påføring av avrettingsmassen. Omtrent én uke etter påføring kan varmen gradvis økes til driftstemperatur.
- Angitt minste sjikttykkelse på 10 mm gjelder for lokale høypunkter. Ved påføring av store flater med blandepumpe eller pumpebil, og der underlaget er relativt plant, anbefales en sjikttykkelse på minst 20 mm for å oppnå et tilfredstillende resultat.
- Påfør alltid en vanntetningsmembran oppå avrettingsmassen i våtrom.
- Temperatur og relativ luftfuktighet bør alltid måles og registreres i leggeprotokollen før påføring.
- Materialet i pulverform bør lagres i oppvarmede rom før påføring. Sterkt nedkjølt materiale medfører risikoen for at visse tilsetningsstoffer ikke vil kunne løses opp ordentlig under blanding. For høy temperatur i materialet endrer flyteegenskapene, for eksempel at materialet får kortere brukstid og setter seg for tidlig.
- Hvis **Uniplan 550 Zero** brukes som flytende gulv, kan det påføres i sjikttykkelser fra 30 til 100 mm på et delesjikt. I tillegg, vurder nødvendige tiltak avhengig av uttørkingsforholdene, dagen etter påføring, for å redusere risikoen for kantsving og sprekkdannelse (kontakt MAPEI Teknisk avdeling).

## BRUKSANVISNING

### Forbehandling av underlag

Underlag må oppfylle spesifikasjonene i henhold til gjeldende lokale standarder.

Underlaget må være solid og ha tilstrekkelig bæreevne, være tørt, rent og støvfritt, fritt for løse eller svake områder, sementslam, maling og lakk, voks, fett, olje, rust, gipsrester og andre stoffer som kan redusere vedheften. Rester av gamle belegg, samt andre forurensninger, bør fjernes mekanisk, om nødvendig, for eksempel ved blastring, fresing eller sliping. Sementbaserte overflater som ikke har tilstrekkelig fasthet, må fjernes eller, om mulig, konsolideres med et egnet MAPEI-system (for eksempel **Eco Prim PU 1K**, **Primer MF EC Plus** eller **Primer 3296**). Avslutt med grundig støvsuging av underlaget.

Tverrgående strekkfasthet på underlaget må være minst 0,5 N/mm<sup>2</sup> (MPa).

Reparer eventuelle sprekker eller riss i underlaget med **Mapepoxy BI-IMP** eller et egnet injeksjonsprodukt, og forsterk om nødvendig med **Rete 320**.

Bruk nivåpinner for å definere høydene som kreves for å oppnå de foreskrevne gulvtoleransene for det ferdige gulvet i henhold til lokale standarder.

Bruk stengelister for å avgrense leggeområdet i seksjoner om nødvendig.

På flytende gulv monter et ekspansjonsbånd og tett nøye langs alle vegger av rommene som skal legges, og rundt alle vertikale elementer som går gjennom gulvet (som for eksempel søyler, rørgjennomføringer og avløp).

### Priming av underlag

Betong- og andre sementbaserte underlag primes med en egnet primer, for eksempel **Primer Eco** (utspedd opp til 1:3 med vann), **Eco Prim T Plus** (utspedd opp til 1:4 med vann), eller **Primer G** (utspedd 1:1 med vann), se teknisk datablad for mer informasjon, for å binde støv, oppnå tilstrekkelig vedheft og utjevne absorpsjonen i underlaget.

Primeren kan påføres med kost, rull eller sprøyte. Primeren skal kastes eller rulles grundig inn i underlaget. Ved sprøyting, jevn ut primeren med en kost. Vær oppmerksom på å unngå at det dannes dammer. Sørg for at primeren er tørr før påføring av avrettingsmassen, referer alltid til tørketiden som er oppgitt i det tekniske databladet. Luftporer skyldes vanligvis for lite påført, for tynn eller for utvannet priming, for lav temperatur i underlaget eller en kombinasjon av disse. Primeren skal ha tørket tilstrekkelig før påføring av **Uniplan 550 Zero**. Hvis det tar mer enn 3 - 4 timer for primeren å tørke, kan det tyde på at uttørkingsforholdene ikke er gode nok for at den skal tørke riktig ut eller at underlaget ikke er i stand til å absorbere primeren ordentlig.

Gipsbaserte avrettingsmasser kan kun avrettes med **Uniplan 550 Zero** etter at overflaten er slipt og en egnet primer, for eksempel **Eco Prim T Plus** (utspedd opp til 1:2 med vann) eller **Primer G** (ufortynnet), er påført.

Eksisterende keramiske- og natursteinunderlag må rengjøres før påføring av primer, for eksempel med et kraftig rengjøringsmiddel. Slip underlaget mekanisk, om nødvendig, før priming med et strøk av en egnet primer, for eksempel **Eco Prim T Plus** eller **Eco Prim Grip Plus**. Alternativt kan en egnet epoxybasert primer som **Mapeprimer M** eller **Primer SN** benyttes, som etter påføring strøs av med tørr kvartssand **Sand 0,8 - 1,2 mm** til full metning. Fjern overflødig kvartssand med støvsuging.

Treunderlag må være rene og solid forankret; eventuelle malinger, olje eller voks må fjernes, og åpne skjøter må tettes med en egnet MAPEI bygg-/flekksparkelmasse før påføring av **Uniplan 550 Zero**.

## Blanding av produktet

**Uniplan 550 Zero** blandes for hånd med 3,6 - 3,8 liter rent vann per 20 kg sekk (18 - 19 %). Bland massen sammen til en homogen, klumpfri og lettflytende masse. Bland med drill og visp i min. 2 - 3 minutter. Etter en hviletid på 2 til 3 minutter, og en ny runde med omrøring, kan avrettingsmassen påføres.

**Uniplan 550 Zero** kan også blandes ved bruk av en egnet automatisk blandepumpe eller spesialpumpe med blander med min. 40 m pumpe slang, eller pumpebil med min. 60 m pumpe slang. Vannmengden stilles inn på 18 - 19 %. Under blanding skal massens blandingsforhold alltid kontrolleres ved å teste flyteevnen. Ved korrekt vannmengde, skal flytprøven være 110 - 125 mm (i henhold til EN 12706, flytring 30 x 50 mm) eller 125 - 140 mm (i henhold til SS 923519, flytring 50 x 22 mm). Kontroller også at massen er fri for separasjon, homogen og holder godt sammen før påføring. Den ferdig blandede avrettingsmassen må bearbeides innen ca. 20 minutter (ved ca. +23°C og 50 % RF).

Blandingens brukstid varierer avhengig av temperaturen og reduseres når temperaturen øker. Tilsett aldri mer vann enn nødvendig for å oppnå et fullgodt resultat. For mye vann vil forårsake separasjon og redusere fasthetsegenskapene til massen, noe som igjen kan føre til en svakere overflate samt økt svinn som øker risikoen for sprekke-dannelser. For fallbygging kan vanninnholdet reduseres.

## Påføring av produktet

**Uniplan 550 Zero** påføres underlaget i én arbeidsoperasjon i ønsket sjiktkykkelse på mellom 10 og 100 mm. Massen helles eller pumpes ut på underlaget i lengder hvor hver ny lengde legges i den gamle så raskt som mulig så massen kan flyte sammen til et jevnt sjikt.

Massen bearbeides lett under påføring med en bred tannet- eller flatsparkel for å oppnå en plan overflate, og for å fjerne eventuelt skum i overflaten og striper fra slangeføringen. Sørg for at massen påføres i en jevn, kontinuerlig flyt uten stopp, for å unngå feil i planheten. Tilpass bredden på lengdene til blandepumpens kapasitet og sjiktkykkelse, vanligvis som en tommelfingerregel ikke mer enn 8 - 10 meter uten avgrensning. Stilles det høye krav til planhet på overflaten, bør bredden være så smal som mulig.

**Uniplan 550 Zero** kan belegges med keramiske fliser og naturstein, flytende parkett og laminat, samt limt multilagsparkett etter 1 - 10 døgn ved +23°C, 50 % RF og en viss luftutveksling (uttørkingstiden kan variere avhengig av sjiktkykkelse, omgivelsestemperatur og luftfuktighet).

Sjiktkykkelse opp til 30 mm etter 1 døgn, opp til 50 mm etter 3 døgn, opp til 80 mm etter 7 døgn, opp til 100 mm etter 10 døgn. Sjekk nøye fuktnivået i avrettings-sjiktet og at hele gulvkonstruksjonen under avrettingsmassen er tilstrekkelig tørr før påføring av lim og belegg. Følg retningslinjene i lokale standarder.

For fuktsensitive belegg som tregulv, følg retningslinjene fra produsenten.

## RENGJØRING

Fjern **Uniplan 550 Zero** fra verktøy og utstyr med vann mens det fortsatt er ferskt. Herdet materiale må fjernes mekanisk.

## FORBRUK

1,85 kg/m<sup>2</sup> pr. mm tykkelse.

5 mm = 9,25 kg/m<sup>2</sup>.

10 mm = 18,5 kg/m<sup>2</sup>.

## EMBALLASJE

**Uniplan 550 Zero** leveres i 20 kg sekk, 1200 kg storsekk og bulk.

## LAGRING

**Uniplan 550 Zero** forblir stabilt i 9 måneder fra produksjonsdato hvis det oppbevares i sin originale emballasje på et kjølig og tørt sted.

## SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR KLARGJØRING OG BRUK

For instruksjon vedrørende sikker håndtering av våre produkter, vennligst se siste utgave av sikkerhetsdatablad på vår nettside [www.mapei.no](http://www.mapei.no)

PRODUKT FOR PROFESJONELL BRUK.

## TEKNISKE DATA (typiske verdier)

I henhold til norm: EN 13813 CT-C30-F5-A1<sub>FL</sub>

### PRODUKTIDENTITET

Konsistens:	fint pulver
Farge:	grå
Densitet:	1350 kg/m <sup>3</sup>
Tørrestoff-innhold:	100 %
Kornstørrelse (D <sub>max</sub> ):	1 mm
Emisjoner:	EC1 Plus – svært lav emisjon

### BRUKSEGENSKAPER (ved +23°C og 50 % RF)

Sjikttykkelse:	fra 10 - 100 mm
Anbefalt vannmengde:	3,6 - 3.8 liter pr. 20 kg sekk (18 - 19 %)
Blandingens densitet:	2200 kg/m <sup>3</sup>
pH-verdi på blandingen:	ca. 11
Påføringstemperatur:	fra +10°C til +30°C
Brukstid:	ca. 20 - 30 minutter

Avbindingstid:	35 - 60 minutter
Gangbar etter:	ca. 2 - 4 timer
Beleggingsklar:	1 - 10 døgn avhengig av tykkelse og uttørkingsforhold
Flytevne v/19 % vann (EN12706 – ring 30x50 mm):	110 - 125 mm
Flytevne v/19 % vann (SS923519 – ring 50x22 mm):	125 - 140 mm

## SLUTTEGENSKAPER

Ytelsesegenskaper	Testmetode	Krav iht. EN 13813 for sementbaserte materialer	Typiske verdier
Trykkfasthet:	EN 13892-2	5 < N/mm <sup>2</sup> < 80 (etter 28 døgn)	<b>+23°C</b>
			24 timer   8 N/mm <sup>2</sup>
			7 døgn   15 N/mm <sup>2</sup>
			28 døgn   32 N/mm <sup>2</sup>
Bøystrekkfasthet:	EN 13892-2	1 < N/mm <sup>2</sup> < 50 (etter 28 døgn)	<b>+23°C</b>
			24 timer   2 N/mm <sup>2</sup>
			7 døgn   3 N/mm <sup>2</sup>
			28 døgn   5,5 N/mm <sup>2</sup>
Tverrgående strekkfasthet i overflaten (avtrekk):	GBR Bransjestandard		28 døgn   > 1,5 N/mm <sup>2</sup> (MPa)
Vedheft til betong:	EN 13892-8		> 1,0 N/mm <sup>2</sup> (MPa)
Densitet på herdet materiale:			<b>+23°C</b>
			28 døgn   2100 kg/m <sup>3</sup>
Svinn:	EN 13454-2 EN 13872	> 10 mm	<b>+23°C</b>
			28 døgn   < 0,5‰ (mm/m)
Brannpåvirkning:	EN 13501-1	Verdi deklart av produsent	A <sub>1FL</sub>
pH-verdi på herdet materiale:			ca. ≤ 9

## MERK

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må likevel bli betraktet som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse.

Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av teknisk datablad som finnes tilgjengelig på [www.mapei.no](http://www.mapei.no)

## JURIDISK MERKNAD

---

*Innholdet i dette tekniske databladet kan kopieres til andre prosjekterelaterte dokumenter, men det endelige dokumentet må ikke suppleres eller erstatte betingelsene i det tekniske datablad, som er gjeldende, når MAPEI produktet benyttes. Det seneste oppdaterte datablad er tilgjengelig på vår hjemmeside [www.mapei.no](http://www.mapei.no)*

ENHVER ENDRING AV ORDLYDEN ELLER BETINGELSER, SOM ER GITT ELLER AVLEDET FRA DETTE TEKNISKE DATABLADET, MEDFØRER AT MAPEI SITT ANSVAR OPPHØRER.

### Mapei AS

Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua, Norge



+47 62 97 20 00



[www.mapei.no](http://www.mapei.no)



[post@mapei.no](mailto:post@mapei.no)

**10321-2-2026-no**

Det er ikke tillatt å ta kopier av tekst eller bilder utgitt her. Overtredelse kan føre til rettsforfølgelse.

